

**Dane techniczne    Geomembrana PEHD - Carbofol® NOP (do betonu)**

**Opis produktu:** geomembrana wykonana z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD), posiadająca z jednej strony „grzybkowate wypustki”, koloru czarnego do uszczelniania powierzchni betonowych.

Parametr	Metoda badania	Jednostka	Carbofol® NOP
	DIN		
Długość		m	15.0 lub 25.0
Szerokość		mm	1000-1100
Grubość	53370	mm	2.0/2.5/3.0
Gęstość		g/cm <sup>3</sup>	0.942
Szerokość spawu		mm	do 80
Wytrzymałość na rozciąganie	EN ISO 527-3	N/mm <sup>2</sup>	≥20
Wydłużenie przy zerwaniu	EN ISO 527-3	%	≥600
Kurczliwość (6 h 80° C)	53377	%	≤1.0

Naue Fasertechnik  
Telefon ++49 5741/4008-0

Wartturmstraße1

32312 Lübbecke, Germany  
Telefax ++49 5741/400840

Wielkości techniczne (średnie i minimalne) są wielkościami uśrednionymi uzyskanymi z pomiarów na całej szerokości wyrobu.